

Artikelnummer / Article number: LF3375009

DEU

LÖTLEGIERUNG 5% Ag - 1 Kg

BrazeTec S5

Zusammensetzung Ag-Cu-P

Schmelzbereich 645-815 °C

Stangen 2,00x500 mm

ENU

WELDING ALLOY 5% Ag - 1 kg

BrazeTec S5

composition Ag-Cu-P

melting range 645-815 °C

bars 2.00x500 mm

ESP

ALEACIÓN DE SOLDADURA 5% Ag - 1 kg

BrazeTec S5

composición Ag-Cu-P

intervalo de fusión 645-815°C

barras 2,00x500 mm

FRA

ALLIAGE DE SOUDURE 5% Ag - 1 Kg

BrazeTec S5

composition Ag-Cu-P

intervalle de fusion 645-815 °C

barres 2,00x500 mm

ITA

LEGA SALDANTE 5% Ag - 1 Kg

BrazeTec S5

composizione Ag-Cu-P

intervallo di fusione 645-815°C

barrette 2,00x500 mm