

## **Artikelnummer / Article number: LF3375017**

### **DEU**

LÖTLEGIERUNG BESCHICHTET 25% Ag - 1Kg

BrazeTec 2576 U

Zusammensetzung Ag-Cu-Zn-Sn

Schmelzbereich 680-760 °C

Stangen 2,00x500 mm

### **ENU**

COATED WELDING ALLOY 25% Ag - 1kg

BrazeTec 2576 U

composition Ag-Cu-Zn-Sn

melting range 680-760 °C

bars 2.00x500 mm

### **ESP**

ALEACIÓN SOLDAD. CUBIERTA 25% Ag -1 kg

BrazeTec 2576 U

composición Ag-Cu-Zn-Sn

intervalo de fusión 680-760°C

barras 2,00x500 mm

### **FRA**

ALLIAGE DE SOUDURE REVETU 25% Ag - 1 Kg

BrazeTec 2576 U

composition Ag-Cu-Zn-Sn

intervalle de fusion 680-760 °C

barres 2,00x500 mm

### **ITA**

LEGA SALDANTE RIVESTITA 25% Ag - 1 Kg

BrazeTec 2576 U

composizione Ag-Cu-Zn-Sn

intervallo di fusione 680-760°C

barrette 2,00x500 mm